D-MEC SCR751

تولیدکننده	.D-MEC Ltd	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: استفاده عمومی، مقاوم در برابر رطوبت. لیزر: He-Cd. پس‌پخت: نیازی نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) مقاوم در برابر رطوبت	- -	- -
کاربردها	عمومی (هدف)	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.13 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	360 mPa·s	360.0 cP	-
سختی دورومتر	88	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
قرارگیری بحرانی (Critical Exposure)	20.0 mJ/cm²	-	-
عمق نفوذ	139.0 µm	5.47 mil	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3400 MPa	493129.2 psi	-
استحکام کششی	80.0 MPa	11603.04 psi	-
ازدیاد طول کششی	5.0 %	-	-
مدول خمشی	3300 MPa	478625.4 psi	-
استحکام خمشی	115 MPa	16679.37 psi	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	56.0 C°	132.8 F°	-
دمای انتقال شیشه‌ای	108 C°	226.4 F°	DMA

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.