D-MEC SCR802

تولیدکننده	.D-MEC Ltd	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: برای قالب‌گیری مستقیم. لیزر: Ar/حالت جامد. پس‌پخت: حرارت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ساخت قالب	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.59 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	4.80 Pa·s	-	-
سختی دورومتر	92	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
قرارگیری بحرانی (Critical Exposure)	9.00 mJ/cm²	-	-
عمق نفوذ	152.0 µm	5.98 mil	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	9200 MPa	1334349.6 psi	-
استحکام کششی	85.0 MPa	12328.23 psi	-
ازدیاد طول کششی	2.0 %	-	-
مدول خمشی	8900 MPa	1290838.2 psi	-
استحکام خمشی	120 MPa	17404.56 psi	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	250 C°	482.0 F°	-
دمای انتقال شیشه‌ای	133 C°	271.4 F°	DMA

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.