D-MEC SCR9100

تولیدکننده	.D-MEC Ltd	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌ها: استحکام فوق‌العاده بالا. لیزر: حالت جامد. پس‌پخت: نیازی نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	تردی فوق‌العاده بالا	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.11 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	560 mPa·s	560.0 cP	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
قرارگیری بحرانی (Critical Exposure)	6.80 mJ/cm²	-	-
عمق نفوذ	130.0 µm	5.12 mil	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1100 to 1400 MPa	159541.8 - 203053.2 psi	-
استحکام کششی	28.0 to 32.0 MPa	4061.06 - 4641.22 psi	-
ازدیاد طول کششی	14 to 17 %	-	-
مدول خمشی	1200 to 1500 MPa	174045.6 - 217557.0 psi	-
استحکام خمشی	42.0 to 62.0 MPa	6091.6 - 8992.36 psi	-
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	32 to 43 J/m	0.5994 - 0.8054 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	60.0 °C to 65.0	140.0 - 149.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.