DAI-EL™ G-716

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-716 یک کوپلیمر با پخت داخلی است که برای کاربردهای قالب گیری انتقالی، فشاری و تزریقی طراحی شده است. G-716 بهترین مقاومت در برابر مجموعه فشاری را در محصولات سیستم پخت بیسفنول ارائه می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت تغییر شکل فشاری پایین کوپلیمر	- -	- -
کاربردها	مهر و موم‌ها	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	ASTM D792
ویسکوزیته Mooney	MU 40	-	ASTM D1646
سختی دورومتر	72	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.50 MPa	652.67 psi	ASTM D412
استحکام کششی	13.9 MPa	2016.03 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	210 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	24.5 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری (Compression Set)		-	ASTM D395
	7.0 %	-	ASTM D395
	5.0 %	-	ASTM D395
	8.0 %	-	ASTM D395
	13 %	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	5.0 %	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-5.0 %	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا	0.0	-	ASTM D573

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-18.0 C°	-0.4 F°	ASTM D746

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.