DAI-EL™ G-7451

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-7451 یک کوپلیمر با پخت داخلی است که برای کاربردهای قالب گیری انتقالی و فشاری طراحی شده است. G-7451 ویسکوزیته مونی متوسط با مقاومت خوب در برابر مجموعه فشاری ارائه می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر کاهش فشار پایین ویسکوزیته متوسط	- - -	- - -
کاربردها	واشرها مهر و موم‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	خامه سفید	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری انتقال رزین	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 to 1.85 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	MU 44	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
سختی دورومتر	73	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای پخت	170 C°	338.0 F°	-
زمان پخت	5.0 min	-	-
تست پیچش Gehman	-15 C° -7 C°	- 5.0 F° 19.4 F°	- - -
تست TR	-18 C° -9 C°	- -0.4 F° 15.8 F°	- - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.60 MPa	667.17 psi	-
استحکام کششی	15.7 MPa	2277.1 psi	-
ازدیاد طول کششی	240 %	-	-
استحکام پارگی	23.4 kN/m	-	-
مانایی فشاری	8.0 %	- -	- -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	% 6.0	-	-
	% 7.0	-	-
	% 10	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 11	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 0.0	-	-
تغییر در سختی دورومتر در هوا	2.0	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 20.0-	F° 4.0-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.