DAI-EL™ G-7452

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-7452 یک کوپلیمر با ویسکوزیته متوسط Mooney است که در خود پخت دارد. در مقایسه با فلوئورالاستومرهای با ویسکوزیته مشابه Mooney، جریان قالب بسیار خوبی دارد و آن را برای قالب گیری فشاری، انتقالی یا تزریقی مناسب می کند. DAI-EL G-7452 برای مهر و موم ها و سایر اشکال پیچیده طراحی شده است، جایی که ازدیاد طول بیشتر در دماهای قالب گیری، جداسازی آسان قطعات را فراهم می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	جریان خوب	-	-
	جداسازی خوب از قالب	-	-
	کشیدگی بالا	-	-
	ویسکوزیته متوسط	-	-
کاربردها	واشرها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	لوله‌کشی	-	-
شکل ظاهری	خامه	-	-
	سفید	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	اسلب	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری انتقال رزین	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	42 MU	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
سختی دورومتر		- - -	- - -
	74 73	- -	

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تردی در دمای پایین	-18 C°	-0.4 F°	ASTM D1329

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	-
	4.50 MPa	652.67 psi	-
	4.70 MPa	681.68 psi	-
استحکام کششی		-	-
	15.0 MPa	2175.57 psi	-
	15.3 MPa	2219.08 psi	-
ازدیاد طول کششی			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	% 260	-	-
	% 250	-	-
مانایی فشاری		-	ASTM D395B
	% 15	-	-
	% 17	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.