DAI-EL™ G-751

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-751 یک کوپلیمر با پخت داخلی است که برای کاربردهای قالب گیری انتقالی و فشاری طراحی شده است. G-751 چسبندگی خوب و قابلیت فرآیند عالی را هم در آسیاب و هم در عملیات کلندرینگ نشان می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر چسبندگی خوب قابلیت پردازش خوب	- - -	- - -
کاربردها	واشرها مهر و موم‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	صورتی سفید	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری انتقال رزین	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 to 1.85 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	MU 30	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
سختی دورومتر	72	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای پخت	170 C°	338.0 F°	-
زمان پخت	2.8 min	-	-
تست پیچش Gehman		-	-
	13 C°	55.4 F°	-
	-6 C°	21.2 F°	-
تست TR		-	-
	-18 C°	-0.4 F°	-
	-9 C°	15.8 F°	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	5.00 MPa	725.19 psi	-
استحکام کششی	15.1 MPa	2190.07 psi	-
ازدیاد طول کششی	200 %	-	-
استحکام پارگی	19.6 kN/m	-	-
مانایی		-	-
فشاری	8.0 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	% 5.0	-	-
	% 11	-	-
	% 18	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 6.0	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 5.0	-	-
تغییر در سختی دورومتر در هوا	0.0	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-17.0 °C	1.4 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.