# DAI-EL™ G-763F

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Daikin Fluorochemicals .Co., Ltd (China) | **دسته بندی** | Fluorelastomer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

DAI-EL G-763F یک فلوئوروالاستومر شامل کوپلیمر وینیلیدین فلوراید و هگزافلوئوروپروپیلن است و حاوی یک عامل پخت (بیسفنول AF) و تسریع‌کننده پخت است. G-763F یک گرید سری محصول حاوی عامل رهاسازی قالب است که برای کارایی قالب‌گیری مناسب است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | رهاسازی قالب | - | - |
| **ویژگی‌ها** | کوپلیمر<br>جداسازی خوب از قالب | -<br>- | -<br>- |
| **شکل ظاهری** | سفید شیری<br>شفاف - زرد کمی | -<br>- | -<br>- |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.81 g/cm³ | - | JIS K6268 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویسکوزیته Mooney** | MU 53 | - | JIS K6300-1 |
| **محتوای فلوئور** | %wt 66.0 | - | - |
| **سختی دورومتر** | 69 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | MPa 3.50 | psi 507.63 | JIS K6251 |
| **استحکام کششی** | MPa 15.0 | psi 2175.57 | JIS K6251 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 240 | - | JIS K6251 |
| **مانایی فشاری** | % 23 | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.