DAI-EL™ G-783

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-783 یک کوپلیمر آمیخته با پخت است که برای قالب‌گیری انتقالی، فشاری و تزریقی محصولاتی با پروفیل‌های پیچیده طراحی شده است. G-783 خواص رهاسازی قالب بهبود یافته را ارائه می‌دهد در حالی که مقاومت فشردگی خوب را حفظ می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت تغییر شکل فشاری پایین کوپلیمر عملکرد خوب در جداسازی قالب	- - -	- - -
کاربردها	مهر و موم‌ها پروفایل	- -	- -
شکل ظاهری	سفید صورتی	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	ASTM D792
ویسکوزیته Mooney	MU 32	-	ASTM D1646
سختی دورومتر	70	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	3.30 MPa	478.63 psi	ASTM D412
استحکام کششی	14.9 MPa	2161.07 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	260 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	23.5 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری (Compression Set)		-	ASTM D395
	10 %	-	ASTM D395
	7.0 %	-	ASTM D395
	10 %	-	ASTM D395
	18 %	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-2.0 %	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-4.0 %	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا	0.0	-	ASTM D573

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-22.0 C°	-7.6 F°	ASTM D746

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.