DAI-EL™ G-801

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-801 یک کوپلیمر قابل پخت با پراکسید با ویسکوزیته مونی متوسط است که برای قالب‌گیری انتقالی و فشاری مناسب است. DAI-EL G-801 را می‌توان با سیستم‌های پخت پراکسیدی مختلف فرموله کرد تا نیاز به پخت پس از آن را از بین ببرد. DAI-EL G-801 در مقایسه با فلوئوروالاستومرهای پخت شده با بیسفنول، خواص مکانیکی برتر و مقاومت در برابر بخار و حلال‌های آبی را ارائه می‌دهد. DAI-EL G-801 ممکن است مطابق با 21 CFR 177.2600، مقالات لاستیکی که برای استفاده مکرر در نظر گرفته شده‌اند، استفاده شود. مقالات نهایی باید با آزمایش‌های نهایی مشخص شده در 21 C.F.R 177.2600 (e) یا (f)، در صورت لزوم، مطابقت داشته باشند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر ویسکوزیته متوسط مقاوم در برابر بخار	- - -	- - -
کاربردها	واشرها مهر و موم‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	صورتی سفید	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری انتقال رزین	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	37 MU	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
سختی دورومتر	66	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست پیچش Gehman		-	-
	-16 C°	3.2 F°	-
	-10 C°	14.0 F°	-
تست TR		-	-
	-19 C°	-2.2 F°	-
	-10 C°	14.0 F°	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.00 MPa	290.08 psi	-
استحکام کششی	22.0 MPa	3190.84 psi	-
ازدیاد طول کششی	450 %	-	-
استحکام پارگی	20.6 kN/m	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مانایی فشاری		-	-
	% 21	-	-
	% 17	-	-
	% 25	-	-
	% 38	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 25.0-	F° 13.0-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.