DAI-EL™ G-802

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL G-802 یک کوپلیمر قابل پخت با پراکسید با ویسکوزیته مونی پایین است که برای قالب‌گیری تزریقی، انتقال و فشاری مناسب است. DAI-EL G-802 می‌تواند با سیستم‌های پخت مختلف پراکسید فرموله شود تا نیاز به پخت پس از آن را از بین ببرد. DAI-EL G-802 خواص مکانیکی برتری و مقاومت در برابر بخار و حلال‌های آبی را در مقایسه با الاستومرهای فلورین پخته شده با بیسفنول فراهم می‌کند. DAI-EL G-802 ممکن است مطابق با 21 CFR 177.2600، مقالات لاستیکی برای استفاده مکرر باشد. مقالات نهایی باید با آزمایش‌های پایانی مشخص شده در 21 C.F.R 177.2600 (e) یا (f) مطابق باشند، در صورت لزوم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر ویسکوزیته پایین مقاوم در برابر حلال مقاوم در برابر بخار	- - - -	- - - -
کاربردها	واشرها مهر و موم‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.2600	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	صورتی سفید	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری انتقال رزین	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.81 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	20 MU	-	-
محتوای فلوئور	66 %	-	-
سختی دورومتر		-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تردی در دمای پایین	-25 C°	-13.0 F°	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.00 MPa	290.08 psi	-
استحکام کششی	18.7 MPa	2712.21 psi	-
ازدیاد طول کششی	390 %	-	-
مانایی فشاری	27 %	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.