DAI-EL™ LT-271

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAI-EL LT-271 یک تری‌پلیمر مناسب برای سیستم‌های پخت پراکسیدی مختلف است. LT-271 را می‌توان به گونه‌ای فرموله کرد که فرآیند پخت پس از آن را حذف کند. LT-271 برای کاربردهای قالب‌گیری انتقالی و فشاری طراحی شده است که به تعادل بین انعطاف‌پذیری خوب در دمای پایین و مقاومت در برابر سوخت نیاز دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری در دماهای پایین مقاومت در برابر سوخت ترپلیمر	- - -	- - -
کاربردها	واشر مهر و موم‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	سفید صورتی	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.82 g/cm³	-	ASTM D792
ویسکوزیته Mooney	30 MU	-	ASTM D1646
سختی دورومتر	71	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.80 MPa	406.11 psi	ASTM D412
استحکام کششی	18.0 MPa	2610.68 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	330 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)	30 %	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا		-	ASTM D573
	-5.0 %	-	ASTM D573
	-31 %	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا		-	ASTM D573
	-7.0 %	-	ASTM D573
	0.0 %	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا		-	ASTM D573
	1.0	-	ASTM D573
	1.0	-	ASTM D573

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.