

ARNYL 6 30% FV NATURALE

Nylon 6	دسته بندی	Daloga srl	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلتر

توضیحات محصول

ARNYL 6 30% FV NATURALE یک ماده پلی آمید 6 (نایلون 6) است. این ماده در اروپا در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.35 g/cm ³	-	ASTM D792
محتوای خاکستر	30 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 115	psi 16679.37	ASTM D638

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	% 4.9	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 1160304.0	MPa 8000	مدول خمشی
ASTM D256	ft·lb/in 1.78	J/m 95	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	-	-	دمای تغییر شکل تحت بار
-	F° 428.0	C° 220	
-	F° 410.0	C° 210	
-	-	-	دمای نرم‌شوندگی Vicat
ASTM D1525	F° 428.0	C° 220	
ASTM D1525	F° 419.0	C° 215	
DSC	F° 431.6	C° 222	دمای ذوب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.