DAULEN PPC GF 30

تولیدکننده	Daunia Trading srl	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۳۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DAULEN PPC GF 30 یک کوپلیمر پلی‌پروپیلن با تأثیر بالا است که با 30% الیاف شیشه متصل برای قالب‌گیری تزریقی و نرخ جریان بالا تقویت شده است. این ماده برای قالب‌گیری اقلام فنی که به استحکام ضربه بسیار بالا، سختی خوب و مقاومت در برابر حرارت نیاز دارند، مناسب است. معمولاً در تولید خودروها، لوازم خانگی، کالاهای الکتریکی و تمام قطعاتی که به استحکام ضربه بالا نیاز دارند، استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	کالاهای خانگی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.12 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 to 8.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	65.0 MPa	9427.47 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	8.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	4500 MPa	652671.0 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	230 J/m	4.31 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	140 C°	284.0 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	100 C°	212.0 F°	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.