# Delta ABR-1G60/1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Delta Polymers | **دسته بندی** | ABS |
| **فیلر** | ۳۰٪ الیاف شیشه | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Delta ABR-1G60/1 یک محصول اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) پر شده با 30% الیاف شیشه است. در آمریکای شمالی موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.28 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.10 % | - | ASTM D955 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 96.5 | psi 13996.17 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 3.0 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 6890 | psi 999311.82 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 124 | psi 17984.71 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 75 | ft·lb/in 1.4 | ASTM D256 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سرعت سوختن** | mm/min | - | ISO 3795 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.