DENKA ABS ME

تولیدکننده	Denka Company Limited	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DENKA ABS ME یک محصول اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است. این محصول در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی: دارای درجه اشتعال پذیری.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E49895-241486	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
	1.04 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 0.60 %	-	Internal Method
سختی Rockwell			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	-
	116	-	ASTM D785
	108	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی		-	-
	MPa 44.0	psi 6381.67	ASTM D638
	MPa 2500	psi 362595.0	ISO 527-2/1
تنش کششی		-	ISO 527-2/50
	MPa 46.0	psi 6671.75	-
	MPa 34.0	psi 4931.29	-
کرنش کششی نامی در هنگام شکست	% 30	-	ISO 527-2/50
مدول خمشی		-	-
	MPa 2400	psi 348091.2	ASTM D790
	MPa 2400	psi 348091.2	ISO 178
استحکام خمشی		-	-
	MPa 72.0	psi 10442.74	ASTM D790
	MPa 75.0	psi 10877.85	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m² 24	ft·lb/in² 11.42	ISO 179
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 240	ft·lb/in 4.5	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	-
	C° 88.0	F° 190.4	ASTM D648
	C° 79.0	F° 174.2	ISO 75-2/Af
دمای نرم‌شوندگی Vicat			-
			ASTM D1525
			ISO 306/B

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	C° 98.0	F° 208.4	
	C° 100	F° 212.0	

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	JIS K6911
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	80.0 °C to 85.0	176.0 - 185.0 °F	-
زمان خشک کردن	2.0 hr to 3.0	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	180 °C to 200	356.0 - 392.0 °F	-
دمای بخش میانی سیلندر	200 °C to 230	392.0 - 446.0 °F	-
دمای بخش جلوی سیلندر	210 °C to 260	410.0 - 500.0 °F	-
دمای نازل	210 °C to 255	410.0 - 491.0 °F	-
دمای قالب	40.0 °C to 60.0	104.0 - 140.0 °F	-
فشار پشت (Back Pressure)	0.490 MPa to 0.981	71.07 - 142.28 psi	-
سرعت مارپیچ	80 rpm to 120	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.