DENKA ABS SE-10

تولیدکننده	Denka Company Limited	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DENKA ABS SE-10 یک محصول اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است. می توان آن را با اکستروژن پردازش کرد و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی: دارای درجه اشتعال پذیری.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E49895-241451	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	g/cm³ 1.04	-	ASTM D792
	g/cm³ 1.04	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 9.0	-	ISO 1133

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 0.60 %	-	Internal Method
سختی Rockwell		-	-
	116	-	ASTM D785
	108	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی		-	-
	47.0 MPa	6816.79 psi	ASTM D638
	2400 MPa	348091.2 psi	ISO 527-2/1
تنش کششی		-	ISO 527-2/50
	49.0 MPa	7106.86 psi	-
	35.0 MPa	5076.33 psi	-
کرنش کششی نامی در هنگام شکست	26 %	-	ISO 527-2/50
مدول خمشی		-	-
	2450 MPa	355343.1 psi	ASTM D790
	2300 MPa	333587.4 psi	ISO 178
استحکام خمشی		-	-
	76.0 MPa	11022.89 psi	ASTM D790
	77.0 MPa	11167.93 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	25 kJ/m²	11.89 ft·lb/in²	ISO 179
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	260 J/m	4.87 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	-
	91.0 C°	195.8 F°	ASTM D648
	80.0 C°	176.0 F°	ISO 75-2/Af

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat		-	-
	C° 102	F° 215.6	ASTM D1525
	C° 103	F° 217.4	ISO 306/B

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	JIS K6911
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.