DENKA STYROL HRM-2S-311

تولیدکننده	Denka Company Limited	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین های پلی استایرن شفاف با وزن مولکولی بالا با مقاومت ضربه ای برتر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E49895-100118216	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی بالا	-	-
کاربردها	عمومی (هدف)	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1640 JHOSPA رتبه‌بندی نامشخص	- -	- -
شماره پرونده UL	E49895	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.04 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.8 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Rockwell	75	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	50.0 MPa	7251.9 psi	ISO 527-2/5
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2/5
مدول خمشی	3400 MPa	493129.2 psi	ISO 178
تنش خمشی	109 MPa	15809.14 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	2.6 kJ/m²	1.24 ft·lb/in²	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	81.0 C°	177.8 F°	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	102 C°	215.6 F°	ISO 306/B

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	90.0 %	-	ISO 13468
کدورت (Haze)	0.30 %	-	ISO 14782

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.