CLEAREN 730L

تولیدکننده	Denka Company Limited	**دسته بندی**	SBC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

CLEAREN 730L یک محصول کوپلیمر بلوک استایرن بوتادین (SBC) است. این محصول می‌تواند از طریق قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در منطقه آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی اصلی: سختی پایین.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف) سختی پایین	- -	- -
کاربردها	عمومی (هدف)	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.02 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ISO 1133

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.50	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 31.0 MPa 16.0	- psi 4496.18 psi 2320.61	ISO 527-2/50 - -
کرنش کششی نامی در هنگام شکست	% 210	-	ISO 527-2/50
مدول خمشی	MPa 1410	psi 204503.58	ISO 178
تنش خمشی	MPa 45.0	psi 6526.71	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m² 1.8	ft·lb/in² 0.8564	ISO 179

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 58.0	F° 136.4	ISO 75-2/Af
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 84.0	F° 183.2	ISO 306/B

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	% 89.0	-	ISO 13468-1
کدورت (Haze)	% 1.6	-	ISO 14782

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	180 to 220 °C	356.0 - 428.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش میانی سیلندر	180 °C to 220	356.0 - 428.0 °F	-
دمای بخش جلوی سیلندر	180 °C to 220	356.0 - 428.0 °F	-
دمای نازل	190 °C to 200	374.0 - 392.0 °F	-
دمای قالب	30.0 °C to 50.0	86.0 - 122.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.