Devcon 10 Minute™ Epoxy

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

اپوکسی انعطاف پذیر با مقاومت ضربه خوب، استحکام پوست کنی و مقاومت شیمیایی عالی. کاربرد مورد نظر: صنایع تابلوسازی/نمایش، لوازم خانگی، فلزکاری و مبلمان. ویژگی های محصول: مقاومت ضربه خوب، مایع خود تراز شونده، استحکام برشی بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، خوب انعطاف‌پذیری خوب مقاومت شیمیایی خوب	- - -	- - -
کاربردها	نمایش‌ها لوازم الکتریکی مبلمان	- - -	- - -
شکل ظاهری	سیاه شفاف/شفاف	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حجم مخصوص	0.889 cm^3/g	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای جامد	100 %	-	-
چگالی	1.13 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ضربه	21.0 kJ/m²	9.99 ft·lb/in²	-
ازدیاد طول کششی	5.0 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	C°	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کارکرد (Work Time)	10.0 min	-	-
چسبندگی برشی کششی	16.5 MPa	2393.13 psi	ASTM D1002
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0 نسبت مخلوط به وزن: ۹۹ نسبت مخلوط به ظرفیت: ۱.۰	- - -	- - -
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-
زمان پخت	12 hr	-	-

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	31 kV/mm	-	ASTM D149

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.