Devcon 2 Ton® Epoxy

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

چسب شفاف بسیار قوی، با سختی متوسط و مقاوم در برابر آب که پس از اعمال خود به خود تنظیم می‌شود. کاربرد مورد نظر: چسباندن قطعات در یک محیط ساختاری یا پر کردن اجزای الکترونیکی و مونتاژها. ویژگی‌های محصول: بدون انقباض سخت می‌شود. در دمای اتاق سخت می‌شود. مقاومت خوب در برابر ضربه. ایجاد پیوند قوی و سفت بر روی فلز، سرامیک، چوب، بتن، شیشه یا ترکیبات.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی، بالا استحکام بالا مقاومت در برابر ضربه، خوب کاهش پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی چسباندن	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	پوتینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حجم مخصوص	0.910 cm³/g	-	-
محتوای جامد	100 %	-	-
چگالی	1.10 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	83	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ضربه	13.7 kJ/m²	6.52 ft·lb/in²	-
ازدیاد طول کششی	1.0 %	-	-
استحکام فشاری	75.8 MPa	10993.88 psi	ASTM D695

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	C°	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کارکرد (Work Time)	min	-	-
چسبندگی برشی کششی	15.5 MPa	2248.09 psi	ASTM D1002
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.2 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0	- - -	- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 8000	-	-
نامشخص		-	-
زمان پخت	hr 16	-	-

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm 24	-	ASTM D149

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.