Devcon DFense Blok™ Quick Patch

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	گوی سرامیکی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سیستم اپوکسی پر شده با دانه های سرامیکی آلومینا با سرعت پخت بسیار سریع، که امکان تعمیرات اضطراری تجهیزات پردازش را فراهم می کند. مقاومت در برابر سایش و سایش را برای عمر طولانی تر ارائه می دهد. کاربرد مورد نظر: سوراخ ها، نشتی ها و ترک ها را در انواع تجهیزات پردازش مانند: اسکرابرها، سیستم های انتقال خاکستر، زانویی لوله، صفحه نمایش ها، سرسره ها، ماشین های تراش مجدد، سطل ها، قیف ها، پناهگاه ها، جداکننده ها، میزهای هضم، اگزوزها، لباسشویی ها، فن های محفظه، سنگ شکن ها و شکن ها تعمیر کنید. ویژگی های محصول: حذف زمان خرابی، پخت فوق العاده سریع برای تعمیرات اضطراری، قابل استفاده بر روی سطوح عمودی و بالای سر، مخلوط کردن آسان، دانه های سرامیکی برای مقاومت در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	بسته‌بندی گلوله سرامیکی	-	-
ویژگی‌ها	پخت سریع مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت خوب در برابر سایش	- - -	- - -
کاربردها	مواد تعمیراتی	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.86 g/cm³	-	-
حجم مخصوص	0.538 cm³/g	-	-
محتوای جامد	100 %	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.10 %	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	84	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت دمایی	93 C°	199.4 F°	-
چسبندگی برشی کششی	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D1002
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0	- - -	- - -
زمان کاربری (Pot Life)	4.0 min	-	-
نامشخص		-	-
زمان پخت	6.0 hr	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام خمشی	33.6 MPa	4873.28 psi	ASTM D790
استحکام فشاری	42.5 MPa	6164.12 psi	ASTM D695

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	5.6E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت دی‌الکتریک	51.0	-	ASTM D150

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.