Devcon HP 250

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

اپوکسی با عملکرد بالا با استحکام برشی بالا و چقرمگی ضربه ای برای کاربردهای مونتاژ ساختاری. کاربرد مورد نظر: پیوند فلزات، کامپوزیت های FRP/SMC، فنولیک ها، فولاد ضد زنگ، آلومینیوم، وینیل استرها، نایلون، PC، PVC، استایرنیک ها، چوب و پلاستیک های سخت. ویژگی های محصول: غیر خورنده/مقاومت شیمیایی برجسته، دوام عالی در برابر اسپری نمک.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ضد آب نمک/مه مقاومت در برابر ضربه، بالا مقاومت شیمیایی خوب غیر خورنده	- - - -	- - - -
کاربردها	چسباندن فلز چسباندن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حجم مخصوص	0.921 cm³/g	-	-
محتوای جامد	100 %	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.08 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ضربه	16.7 J	-	-
ازدیاد طول کششی	25 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	C°	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کارکرد (Work Time)	1.1 hr	-	-
چسبندگی برشی کششی	22.1 MPa	3205.34 psi	ASTM D1002
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 2.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 42 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0	- - -	- - -
ویسکوزیته مخلوط ترموست	105000 cP	-	-
نامشخص		-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان پخت	24 hr	-	-

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	19 kV/mm	-	ASTM D149

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.