Devcon HV Tile Adhesive

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیب چسبنده قابل ماله کشی با استحکام بالا که برای چسباندن کاشی های سرامیکی به سطوح عمودی، منحنی و بالای سر و تعمیر سطوح کاشی های سرامیکی طراحی شده است. کاربرد مورد نظر: چسباندن کاشی های سرامیکی به سطوح عمودی، منحنی و بالای سر. ویژگی های محصول: چسب غیر شره که در حین پخت 4 پوند در هر فوت مربع را تحمل می کند، شکاف ها و اتصالات را در سنگ شکن ها قبل از ریختن ترکیبات پشتی پر می کند، چسبندگی عالی به فلز، سرامیک و بتن، فرمول 1:1 با استفاده آسان.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام بالا چسبندگی خوب	- -	- -
کاربردها	مواد تعمیراتی چسباندن چسب	- - -	- - -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حجم مخصوص	0.686 cm³/g	-	-
محتوای جامد	100 %	-	-
چگالی	1.40 g/cm³	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.10 %	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	81	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت دمایی	93 C°	199.4 F°	-
چسبندگی برشی کششی	12.6 MPa	1827.48 psi	ASTM D1002
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.1 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0	- - -	- - -
زمان کاربری (Pot Life)	35 min	-	-
نامشخص		-	-
زمان پخت	8.0 hr	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	5520 MPa	800609.76 psi	ASTM D638
استحکام خمشی	37.2 MPa	5395.41 psi	ASTM D790

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام فشاری	81.4 MPa	11806.09 psi	ASTM D695

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	2.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
رسانندگی گرمایی	0.52 W/m/K	-	ASTM C177

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	13 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک	45.0	-	ASTM D150

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.