Devcon Metal Welder™

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

چسب متاکریلات با پخت سریع 10:1 که برای اتصال ساختاری فلزات بدون پرایمر طراحی شده است. این سیستم به آماده سازی سطح یا پرایمر کمی نیاز دارد یا اصلاً نیازی ندارد. کاربرد مورد نظر: اتصال ساختاری آلومینیوم، فولاد و فولاد ضد زنگ، همراه با اتصال مجموعه های ترموپلاستیک و کامپوزیتی. ویژگی ها: مقاومت محیطی عالی فناوری کم بو اتصال زیرلایه های غیر مشابه مقاومت عالی در برابر ضربه، لایه برداری و برش مهره ها در فعال کننده برای ضخامت مناسب خط اتصال

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، بالا چسبندگی پخت سریع بوی کم تا هیچ	- - - -	- - - -
کاربردها	چسباندن فلز چسباندن چسب	- - -	- - -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.979 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	%	-	-
مقاومت در برابر ضربه		-	-
	kJ/m²	-	-
	31.5 kJ/m²	14.99 ft·lb/in²	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	C°	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کارکرد (۲۲ درجه سانتی‌گراد)	min	-	-
چسبندگی برشی کششی		-	ASTM D1002
	15.2 MPa	2204.58 psi	ASTM D1002
	8.62 MPa	1250.23 psi	ASTM D1002
	17.6 MPa	2552.67 psi	ASTM D1002
	9.65 MPa	1399.62 psi	ASTM D1002
	16.9 MPa	2451.14 psi	ASTM D1002
	18.0 MPa		

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		2610.68 psi	ASTM D1002
اجزای ترموست	نسبت مخلوط به وزن: ۸.۷ نسبت مخلوط به ظرفیت: ۱۰ نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0	- - -	- - -
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 90000	-	-
نامشخص		-	-
زمان پخت	hr 24	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.