Devcon Plastic Welder™ II

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک چسب اکریلیک ساختاری سخت شده 100% واکنش پذیر که برای اتصال بسترهای دشوار مانند آلیاژهای مبتنی بر نایلون، کامپوزیت های اپوکسی و پلی استرهای اصلاح شده فرموله شده است. کاربرد مورد نظر: اتصال: PVC، فایبرگلاس، Valox، Lomod®، Metton®، PCBB، PPO، ABS®، Minlon، GTX، Noryl®، نایلون، اپوکسی، RIM یورتان، چوب، سطوح ضعیف آماده شده، و در مواردی که هوازدگی در فضای باز یا قرار گرفتن در معرض حلال پیش بینی می شود. ویژگی ها: پخت در دمای اتاق اتصال بسترهای غیر مشابه مقاومت عالی در برابر محیط آماده سازی سطح حداقل فرمول غیر شره مقاومت شیمیایی عالی مقاومت عالی در برابر ضربه، لایه برداری و برش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر حلال	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	چسبندگی	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
کاربردها	چسباندن	-	-
	چسب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حجم مخصوص	1.00 cm³/g	-	-
محتوای جامد	100 %	-	-
چگالی	0.998 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ضربه	35.7 kJ/m²	16.99 ft·lb/in²	-
ازدیاد طول کششی	%	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	C°	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کارکرد (۲۲ درجه سانتی‌گراد)	min	-	-
چسبندگی برشی کششی	8.96 MPa 20.7 MPa	- 1299.54 psi 3002.29 psi	ASTM D1002 ASTM D1002 ASTM D1002
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0	- - -	- - -

سایر				
ویژگی	سیستم متریک		سیستم ایمپریال	روش تست
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0			
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 56000		-	-
نامشخص			-	-
زمان پخت	hr 24		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.