Devcon Plastic Welder™ White

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

چسب ساختاری سخت شده، پس از پخت، اتصالات باربر با استحکام فوق العاده ای را به پلاستیک های مهندسی شده ایجاد می کند. کاربرد مورد نظر: اتصال: PVC، فایبرگلاس، PCBB، PPO، FRT، ABS، Minlon، GTX، Noryl®، Valox®، Lomod®، Metton®، اپوکسی، RIM یورتان، چوب، سطوح ضعیف آماده شده، و در مواردی که هوازدگی در فضای باز یا قرار گرفتن در معرض حلال پیش بینی می شود. ویژگی ها: آماده سازی سطح حداقل پخت در دمای اتاق نسبت اختلاط 1:1 تثبیت سریع در لایه نازک فرمول غیر شره

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر حلال چسبندگی مقاومت خوب در برابر آب و هوا	- - -	- - -
کاربردها	چسباندن چسب	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حجم مخصوص	0.911 cm³/g	-	-
محتوای جامد	100 %	-	-
چگالی	1.10 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ضربه	11.7 J/cm	-	-
ازدیاد طول کششی	%	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	C°	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کارکرد (۲۲ درجه سانتی‌گراد)	min	-	-
چسبندگی برشی کششی	8.96 MPa 20.7 MPa 9.65 MPa	- 1299.54 psi 3002.29 psi 1399.62 psi	ASTM D1002 ASTM D1002 ASTM D1002 ASTM D1002

اجزای ترموست

نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0	- - -	- - -
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 50000	-	-
نامشخص		-	-
زمان پخت	hr 24	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.