Devcon Plastic Welder™

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

چسب ساختاری سخت شده، پس از پخت، استحکام فوق العاده ای برای اتصالات باربر به پلاستیک های مهندسی شده ایجاد می کند. کاربرد مورد نظر: اتصال: PVC، فایبرگلاس، PPO، FRT، ABS، Minlon، GTX، Noryl®، Valox®، Lomod®، Metton®، PCBB®، اپوکسی، RIM یورتان، چوب، سطوح ضعیف آماده شده، و در مواردی که هوازدگی در فضای باز یا قرار گرفتن در معرض حلال پیش بینی می شود. ویژگی ها: آماده سازی سطح حداقل پخت در دمای اتاق نسبت اختلاط 1:1 تثبیت سریع در لایه نازک فرمول غیر شره

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر حلال	-	-
	چسبندگی	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
کاربردها	چسباندن	-	-
	چسب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حجم مخصوص	1.02 cm^3/g	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای جامد	100 %	-	-
چگالی	0.983 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ضربه	46.2 kJ/m²	21.98 ft·lb/in²	-
ازدیاد طول کششی	%	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	C°	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کارکرد (۲۲ درجه سانتی‌گراد)	min	-	-
چسبندگی برشی کششی	8.96 MPa 24.1 MPa 9.65 MPa	- 1299.54 psi 3495.42 psi 1399.62 psi	ASTM D1002 ASTM D1002 ASTM D1002 ASTM D1002
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0	- - -	- - -

سایر				
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0		
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 50000	-	-
نامشخص		-	-
زمان پخت	hr 24	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.