Devcon Wear Guard™ Ultra

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	گوی سرامیکی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سیستم اپوکسی پر شده با دانه های سرامیکی آلومینا با مقاومت سایشی فوق العاده برای شرایط سرویس دهی سخت. کاربرد مورد نظر: تعمیر اسکرابرها، سیستم های انتقال خاکستر، زانویی لوله ها، توری ها و کانال های روکش شده با سرامیک؛ تغییر شکل چیپرها، سطل ها، قیف ها، بانکرها، جداکننده ها؛ محافظت از اگزوزها، کانال ها، لندرها، فن های محفظه، سنگ شکن ها و شکن ها. ویژگی های محصول: افزایش دوره های عملکرد تجهیزات پرایمر اپوکسی FC شامل (برای استفاده به عنوان پرایمر) غیر شره مقاومت در برابر سایش فوق العاده

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	بسته‌بندی گلوله سرامیکی	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت خوب در برابر سایش	- -	- -
کاربردها	مواد تعمیراتی	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.50 g/cm³	-	-
حجم مخصوص	0.410 cm³/g	-	-
محتوای جامد	100 %	-	-
سختی دورومتر	87	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت دمایی	121 C°	249.8 F°	-
چسبندگی برشی کششی	10.8 MPa	1566.41 psi	ASTM D1002
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 19 نسبت مخلوط به وزن: ۷.۸	- - -	- - -
زمان کاربری (Pot Life)	20 min	-	-
نامشخص		-	-
زمان پخت	16 hr	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	29.4 MPa	4264.12 psi	-
استحکام خمشی	60.2 MPa	8731.29 psi	ASTM D790
استحکام فشاری	95.9 MPa	13909.14 psi	ASTM D695

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.