Tru-Bond™ DC 200

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Acrylic (PMMA)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری محصولات Tru-Bond™ Dual Cure را می توان با نور UV/Visible و/یا پخت حرارتی استفاده کرد. این محصولات با پخت سریع برای کاربردهای متعدد از جمله پوشش های محافظ، گلدانی و ضد دستکاری طراحی شده اند. سطح سخت و مقاوم در برابر خراش را برای برگردان ها، برچسب ها و نشان ها فراهم می کند. این محصول منحصر به فرد می تواند بدون تجربه مهار اکسیژن، بدون چسبندگی در زیر نورهای سیاه با شدت کم استاندارد پخت شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع پخت حرارتی مقاوم در برابر خراش بدون چسبندگی قابل درمان UV	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	پوتینگ	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب	% 2.1	-	ASTM D570
محتوای VOC	%	-	-
سختی دورومتر	83	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای غیرفرار	%	-	-
محدوده دما	-54 to 149 °C	-65.2 - 300.2 F°	-
جمع‌شدگی حجمی	% 6.6	-	-
جمع‌شدگی خطی	% 1.9	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	100 wk	-	-
رنگ	کهربا	-	-
چگالی	1.14 g/cm³	-	-
نقطه اشتعال	C°	-	-
ویسکوزیته	0.20 Pa·s	-	-
زمان پخت	0.25 hr	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	15.2 MPa	2204.58 psi	-
ازدیاد طول کششی	% 3.9	-	ASTM D638
مدول الاستیک	254 MPa	36839.65 psi	ASTM D882

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ضریب شکست	1.540	-	-
شفافیت (Clarity)		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.