Devcon Dev-Thane™ 5

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک چسب اورتان دو قسمتی با تنظیم سریع و بدون پرایمر با کارایی بالا برای اتصال بسیاری از بسترهای مختلف مانند فولاد، آلومینیوم، ABS، اورتان و کامپوزیت ها. کاربرد مورد نظر: اتصال فولاد، آلومینیوم، فولاد ضد زنگ، فولاد گالوانیزه، بتن، چوب، شیشه، ABS و اورتان ها بدون پرایمر.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
کاربردها	چسباندن چسب	- -	- -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حجم مخصوص	0.708 cm³/g	-	-
محتوای جامد	100 %	-	-
چگالی	1.41 g/cm³	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.14	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	63	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	C°	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کارکرد (۲۴ درجه سانتی‌گراد)	min 5.0	-	-
چسبندگی برشی کششی	MPa 4.34 MPa 8.76 MPa 8.27 MPa 10.9 MPa 19.0 MPa 6.17 MPa 12.7	- psi 629.46 1270.53 psi 1199.46 psi 1580.91 psi 2755.72 psi psi 894.88 1841.98 psi	ASTM D1002 ASTM D1002 ASTM D1002 ASTM D1002 ASTM D1002 ASTM D1002 ASTM D1002 ASTM D1002
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 1.0	- - -	- - -
	wk 52	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)			
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 45000	-	-
نامشخص		-	-
زمان پخت	hr 24	-	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 14.5	psi 2103.05	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 200	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 70.1	-	ASTM D624

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm 14	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.