Flexane® 80 Liquid

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک ترکیب اورتان ریختنی با ویسکوزیته متوسط و بدون انقباض. کاربرد مورد نظر: تکثیر قطعات لاستیکی کم تا متوسط حجم یا متوقف شده؛ ایجاد قالب‌های انعطاف‌پذیر و فیکسچرهای/لایه‌های نگهدارنده بدون خراش؛ کپسوله کردن سیم و الکترونیک در معرض ضربه، لرزش، انبساط و انقباض. ویژگی‌های محصول: زمان جداسازی از قالب 10 ساعته اورتان پخت در دمای اتاق/بدون نیاز به حرارت به راحتی مخلوط و ریخته می‌شود

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب کاهش پایین ویسکوزیته متوسط	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی قالب/قالب/ابزار	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	محفظه ریخته‌گری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حجم مخصوص	0.957 cm^3/g	-	-
محتوای جامد	100 %	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.18 %	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	87	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداکثر دمای عملیاتی		-	-
	82 C°	179.6 F°	-
	49 C°	120.2 F°	-

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	350 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	61.3 kN/m	-	ASTM D624

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	14 kV/mm	-	ASTM D149

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست

اجزای ترموست

نسبت مخلوط به وزن: ۷۷

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 23	- - -	- - -
زمان کاربری (Pot Life)	min 30	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 10000	-	-
زمان خروج از قالب	min 600	-	-
نامشخص		-	-
زمان پخت	hr 16	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.