Flexane® Fast Cure Rubber Repair Putty

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک اورتان انعطاف پذیر و سریع پخت برای تعمیر تجهیزات لاستیکی. کاربرد مورد نظر: تعمیر تجهیزات لاستیکی فرسوده یا آسیب دیده؛ ایجاد پوشش های محافظ در تجهیزاتی که در معرض سایش، ضربه، خراش، لرزش، انبساط و انقباض هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	تیکسوتروپیک پخت سریع انعطاف‌پذیری خوب	- - -	- - -
کاربردها	مواد تعمیراتی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حجم مخصوص	0.849 cm^3/g	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای جامد	% 100	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.14	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	88	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف سایش	mg/1000 cycles 220	-	-
استحکام کششی	MPa 16.5	psi 2393.13	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 500	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 48.2	-	ASTM D624

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حداکثر دمای عملیاتی		-	-
	C° 82	F° 179.6	-
	C° 49	F° 120.2	-

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm 14	-	ASTM D149

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط به وزن: ۸۰	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 20	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان کاربری (Pot Life)	min 8.0	-	-
نامشخص		-	-
زمان پخت	hr 3.0	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.