Devcon Silite RTV®

تولیدکننده	Devcon	**دسته بندی**	Silicone Rubber, RTV-2
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک ترکیب چسب/درزگیر سیلیکونی برای آب بندی، درزگیری، اتصال و ساخت واشر. کاربرد مورد نظر: ضد آب کردن قطعات الکتریکی، درزگیری وسایل لوله کشی، آب بندی شیشه و ساخت واشرهای شکل گرفته در محل. ویژگی ها: انعطاف پذیر از 60- درجه فارنهایت تا 450 درجه فارنهایت (سفید و شفاف) عمل آوری رطوبت انعطاف پذیر از 60- درجه فارنهایت تا 500 درجه فارنهایت/ 600 درجه فارنهایت متناوب (قرمز) مقاوم در برابر آب و هوا و مواد شیمیایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی واشر چسب چسباندن چسب	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.2600 MIL A-46106A گروه 1، نوع 1 NSF 51	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سفید قرمز شفاف/شفاف	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.05 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	30	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	2.76 MPa	400.3 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	8.23 kN/m	-	ASTM D624

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	7.0E+13 ohms·cm	-	-
استحکام دی‌الکتریک	15 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک	2.80	-	ASTM D150

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.