Devlon Nylon 66

تولیدکننده	Devol® Engineering Polymers	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Devlon Nylon 66 یک ماده پلی آمید 66 (Nylon 66) است. این محصول در اروپا موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خود خاموش شونده	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.14 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب		-	ASTM D570
	% 1.5	-	-
	% 8.0	-	-
سختی Rockwell	116	-	ASTM D785

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	83	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1720 MPa	249465.36 psi	ASTM D638
استحکام کششی	61.8 MPa	8963.35 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 20	-	-
	% 200	-	-
استحکام خمشی	89.2 MPa	12937.39 psi	ASTM D790
تغییر شکل تحت بار	1.00 to 3.00 %	-	ASTM D621

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	204 C°	399.2 F°	-
	93.0 C°	199.4 F°	-
دمای ذوب	260 C°	500.0 F°	ASTM D3418
CLTE	1.0E-4 cm/cm/°C	-	ASTM E831
دمای سرویس‌دهی		-	ASTM D570
	100 C°	212.0 F°	-
	170 C°	338.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری	خود خاموش شونده	-	UL 94

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.