Devlon Acetal Copolymer

تولیدکننده	Devol® Engineering Polymers	**دسته بندی**	Acetal (POM) Copolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Devlon Acetal Copolymer یک ماده کوپلیمر استال (POM) است. در اروپا موجود است. ویژگی های مهم Devlon Acetal Copolymer عبارتند از: کوپلیمر دارای درجه اشتعال پذیری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.42 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	0.22 %	-	ASTM D570
سختی Rockwell	120	-	ASTM D785
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2840	psi 411907.92	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 64.1	psi 9296.94	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 60	-	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa 89.7	psi 13009.91	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 103	psi 14938.91	ASTM D695
تغییر شکل تحت بار	% 1.00	-	ASTM D621

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 158 C° 110	- F° 316.4 F° 230.0	ASTM D648 - -
دمای ذوب	C° 165	F° 329.0	ASTM D3418
CLTE	9.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM E831
دمای سرویس‌دهی	C° 100 C° 140	- F° 212.0 F° 284.0	ASTM D570 - -

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.