Devlon A153

تولیدکننده	Devol® Engineering Polymers	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Devlon A153 یک ماده ترموپلاستیک است. این محصول در اروپا موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خود خاموش شونده	-	-
شکل ظاهری	زرد	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.14 g/cm³	-	ASTM D792
جذب آب	0.60 to 1.5 %	-	ASTM D570
سختی Rockwell	112 to 120	-	ASTM D785

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	80 to 85	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2750 MPa	398854.5 psi	ASTM D638
استحکام کششی	82.7 MPa	11994.64 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	10 %	-	ASTM D638
استحکام خمشی	82.4 MPa	11951.13 psi	ASTM D790
تغییر شکل تحت بار	2.00 %	-	ASTM D621

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	190 C° 100 C°	- 374.0 F° 212.0 F°	ASTM D648 - -
دمای ذوب	260 C°	500.0 F°	ASTM D3418
CLTE	7.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM E831
دمای سرویس‌دهی	100 C° 170 C°	- 212.0 F° 338.0 F°	ASTM D570 - -

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری	خود خاموش شونده	-	UL 94
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.