# Devlube Devlube

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Devol® Engineering Polymers | **دسته بندی** | Polyester, TP |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Devlube Devlube یک ماده ترموپلاستیک است. در اروپا موجود است. ویژگی اصلی Devlube Devlube: دارای رتبه اشتعال پذیری.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شکل ظاهری** | قرمز | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.15 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **جذب آب** | 1.0 % | - | ASTM D570 |
| **سختی Rockwell** | 112 to 118 | - | ASTM D785 |
| **سختی دورومتر** | 80 to 84 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 2800 | psi 406106.4 | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | MPa 70.0 | psi 10152.66 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 4.1 | - | ASTM D638 |
| **استحکام خمشی** | MPa 90.0 | psi 13053.42 | ASTM D790 |
| **استحکام فشاری** | MPa 123 | psi 17839.67 | ASTM D695 |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | J/m 15.0 | ft·lb/in 0.2809 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | | - | ASTM D648 |
| | C° 210 | F° 410.0 | - |
| | C° 120 | F° 248.0 | - |
| **دمای ذوب** | C° 220 | F° 428.0 | ASTM D3418 |
| **CLTE** | 7.5E-5 cm/cm/°C | - | ASTM E831 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام دی‌الکتریک** | kV/mm 20 | - | ASTM D149 |
| **درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)** | V-2 | - | UL 94 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.