DeWAL DW 300-1

تولیدکننده	DeWAL Industries	**دسته بندی**	PI, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

D/W 300 یک خانواده از محصولات فیلم پلی ایمید بدون چسب است. مواد D/W 300 ترکیبی از خواص فیزیکی، الکتریکی و مکانیکی عالی را در دماهای بین -(269C) 452F تا (400C) 752F ارائه می‌دهند. مواد D/W 300 دارای ثبات ابعادی عالی به همراه مقاومت شیمیایی بسیار خوب هستند. کاربردهای فیلم‌های پلی ایمید D/W 300 از عایق الکتریکی و حرارتی تا استفاده در ترانسفورماتورها، دستگاه‌های حرارتی و بیشتر متغیر است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب پایداری ابعادی خوب خواص الکتریکی خوب	- - -	- - -
کاربردها	عایق الکترونیکی فیلم عایق	- - -	- - -
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت	25.4 µm	1.0 mil	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طول رول	mm	-	-
استحکام کششی	207 MPa	30022.87 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	100 %	-	ASTM D882

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شناسه هسته (Core ID)	7.62 cm	-	-
عرض	12.7 mm to 508	0.5 - 20.0 in	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+13 ohms	-	-
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	-
استحکام دی‌الکتریک	300 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.