DeWAL DW 2000

تولیدکننده	DeWAL Industries	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

D/W 2000 یک فیلم PTFE (پلی تترا فلوئورواتیلن) تراشیده شده است که با تلرانس نزدیک روی عرض و ضخامت نگه داشته می شود. D/W 2000 مطابق با ASTM D 3308 نوع II و همچنین SAE AMS 3662C است. D/W 2000 در کاربردهای الکتریکی که درجه حرارت بالا و/یا خواص الکتریکی برتر مورد نظر است، استفاده می شود. این ماده اغلب به عنوان یک فیلم رهاسازی در تولید مواد مدار انعطاف پذیر با درجه حرارت بالا و همچنین در تولید مواد مدار مایکروویو استفاده می شود، جایی که هم به عنوان یک فیلم رهاسازی و هم یک فیلم اتصال دیده می شود. D/W 2000 یک فیلم رهاسازی عالی برای قالب گیری سازه های کامپوزیتی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خواص الکتریکی خوب مقاومت حرارتی بالا	- -	- -
کاربردها	چسباندن کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی فیلم فیلم رهاسازی	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 3308	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت	0.1 µm to 1016.0	0.003937 - 40.0 mil	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شناسه هسته (Core ID)	7.62 cm	-	-
حداکثر قطر خارجی رول	356 mm	14.02 in	-
عرض	305 mm to 1270	12.01 - 50.0 in	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	20.7 MPa	3002.29 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	330 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	260 C°	500.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	79 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.