DeWAL DW 203

تولیدکننده	DeWAL Industries	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

D/W 203 یک فیلم PTFE (پلی تترا فلوئورواتیلن) پخته نشده است که در درجه اول برای عایق الکتریکی، به ویژه برای کاربردهای سیم و کابل استفاده می شود. این پلیمر فیبریله شده است که استحکام خوبی در جهت دستگاه ایجاد می کند. این فیلم دارای مزایای ذاتی PTFE است: مقاومت شیمیایی استثنایی، محدوده دمایی شدید از 450F- تا 500F+، ضریب اصطکاک پایین، ویژگی های پوششی عالی و خواص نچسب. D/W 203 در عایق کابل، پوشش دسته سیم و به عنوان محیط دی الکتریک در کابل های کواکسیال استفاده می شود. پس از تف جوشی، به طور کامل مهر و موم می شود تا خواص عایق الکتریکی عالی، مقاومت شیمیایی بی نظیر و مقاومت حرارتی عالی را ارائه دهد. نوار PTFE پخته نشده DeWAL دارای ویژگی های پوششی خوبی است که به آن اجازه می دهد تا به آرامی با اشکال پیچیده مطابقت داشته باشد. D/W 203 می تواند برای واشرها، اتصالات انبساط، آب بندهای شیر و کاربردهای دیافراگم استفاده شود. این فیلم به صورت بدون رنگدانه و رنگدانه دار برای مطابقت با رنگ های EIA موجود است. پس از تف جوشی استحکام خوبی دارد و در جایی که بی اثری شیمیایی و مقاومت در برابر دمای بالا مورد نیاز است استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عایق الکتریکی	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	اصطکاک پایین	-	-
	غیر چسبنده	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	پوشش کابل دیافراگم‌ها عایق الکترونیکی فیلم واشرها مهر و موم‌ها کاربردهای سیم و کابل	- - - - - - - -	- - - - - - -
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.50 g/cm³	-	-
ضخامت	50.8 µm to 508.0	2.0 - 20.0 mil	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ماده پشتیبان (Backing)	فیلم PTFE اکسترود شده	-	-
شناسه هسته (Core ID)	7.62 cm	-	-
حداکثر قطر خارجی رول	279 mm	10.98 in	-
عرض	12.7 mm to 279	0.5 - 10.98 in	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D882
	12.4 MPa	1798.47 psi	-
	10.3 MPa	1493.89 psi	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ازدیاد طول کششی	30 %	-	ASTM D882

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.