DeWAL DW 211

تولیدکننده	DeWAL Industries	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

D/W 211 یک فیلم است که از PTFE بکر پوسته‌برداری شده و یک طرف آن با آمونیاک سدیم (D/W 216) اچ شده است، پس از آن یک پرایمر برای افزایش چسبندگی به الاستومرها و چسب‌های حساس به فشار اعمال شده است. این عملیات سطحی به PTFE، که معمولاً چسبندگی بسیار ضعیفی از خود نشان می‌دهد، اجازه می‌دهد تا به مواد دیگر متصل شود. در برخی از کاربردها، مواد اچ شده با آمونیاک سدیم، مقاومت‌های کمی بالاتر از مواد اچ شده با نفتالین سدیم (D/W 212) نشان می‌دهند. کاربردهای PTFE اچ شده با سدیم شامل اتصال به الاستومرها برای تولید دیافراگم‌های لمینت شده، و همچنین استفاده از چسب‌های حساس به فشار در تولید نوارهای حساس به فشار PTFE است. در تمام کاربردهای فوق، لمینت یا استفاده از چسب معمولاً با یک پرایمر انجام می‌شود که مخصوص ماده‌ای است که استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	دیافراگم‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	نوار	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
	رنگ طبیعی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قرمز سفید	- -	- -
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت	50.8 nm to 1020	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شناسه هسته (Core ID)	7.62 cm	-	-
حداکثر قطر خارجی رول	356 mm	14.02 in	-
عرض	6.35 mm to 965	0.25 - 37.99 in	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	27.6 MPa	4003.05 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	300 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	260 C°	500.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.