DeWAL DW 216

تولیدکننده	DeWAL Industries	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

از PTFE خالص برش خورده که یک طرف آن با آمونیاک سدیم حکاکی شده است. این درمان سطحی اجازه می‌دهد تا PTFE به یک "سطح چسبنده" برای مواد دیگر تبدیل شود. در برخی از کاربردها، مواد حکاکی شده با آمونیاک سدیم دارای استحکام چسبندگی کمی بالاتر از آن‌هایی هستند که با سدیم نفتالن (D/W 212) حکاکی شده‌اند. کاربردهای PTFE حکاکی شده با سدیم شامل چسباندن به الاستومرها برای تولید دیافراگم‌های لمینت شده و همچنین استفاده از چسب‌های حساس به فشار در تولید نوارهای حساس به فشار PTFE است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	دیافراگم‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	نوار	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
	رنگ طبیعی	-	-
	قرمز	-	-
	سفید	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت	to 1020 nm 50.8	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شناسه هسته (Core ID)	cm 7.62	-	-
حداکثر قطر خارجی رول	mm 356	in 14.02	-
عرض	to 965 mm 305	in 37.99 - 12.01	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 27.6	psi 4003.05	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 300	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	C° 260	F° 500.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.