DeWAL DW 404BNC

تولیدکننده	DeWAL Industries	**دسته بندی**	UHMWPE
فیلر	الیاف کربن	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فیلم D/W 404BNC از UHMW (پلی اتیلن با وزن مولکولی فوق‌العاده بالا) برش خورده است که با مقدار کمی کربن ترکیب شده است تا آن را سیاه اما غیررسانا کند و فیلمی "بدون پنجره" و کاملاً کدر تولید کند. کربن همچنین مقاومت UV را فراهم می‌کند. D/W 404BNC به عنوان یک سطح سایش استفاده می‌شود که در آن نیاز به مقاومت بالا در برابر سایش وجود دارد، مانند پوشش خارجی شلنگ‌ها برای کاربردهای خدمات شدید. همچنین به عنوان نوار ضد جیرجیر برای کاربردهای خودرویی و سایر کاربردهای مکانیکی استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف کربن	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت خوب در برابر UV مقاومت خوب در برابر سایش وزن مولکولی فوق‌العاده بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای پوشش شلنگ نوار	- - - -	- - - -

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	سیاه	-	-
	کدر	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت	76.2 nm to 1270	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شناسه هسته (Core ID)	7.62 cm	-	-
حداکثر قطر خارجی رول	356 mm	14.02 in	-
عرض	6.35 mm to 762	0.25 - 30.0 in	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	34.5 MPa	5003.81 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	250 %	-	ASTM D882

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	93.3 C°	199.94 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.