VECTOR® 2411P

تولیدکننده	Dexco Polymers LP	**دسته بندی**	SBC
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VECTOR 2411P کوپلیمر بلوکی استایرن-بوتادین n(SB)، کوپلیمر بلوکی شعاعی (SB)(1) n. حاوی ~10% کوپلیمر دی بلوکی SB است. کوپلیمر با استایرن متوسط و مدول بالا. شکل محصول پودر است، گردگیری شده با تالک. کوپلیمر بلوکی استایرن-بوتادین VECTOR 2411P از طریق فناوری پلیمریزاسیون آنیونی از Dexco Polymers LP، یک سرمایه گذاری مشترک Dow/ExxonMobil تولید می شود. این یک محصول پودری با ویسکوزیته بسیار بالا است. دارای استحکام فیزیکی فوق العاده است و برای استفاده در اصلاح آسفالت، ترکیبات الاستومری و فرمولاسیون های چسب طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر استحکام بالا ویسکوزیته فوق‌العاده بالا	- - -	- - -
کاربردها	چسب‌ها تغییر آسفالت ترکیب	- - -	- - -
اشکال	پودر	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ترکیب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.938 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
ویسکوزیته محلول	21 mPa·s	21.0 cP	ASTM D2196
محتوای خاکستر	5.0 %wt	-	ASTM D1416
محتوای استایرن	30.0 %wt	-	Internal Method
سختی دورومتر	71	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای دی‌بلاک	12.0 %wt	-	Internal Method
مواد فرار	0.3 %wt	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.48 MPa	649.77 psi	ASTM D412
استحکام کششی	27.6 MPa	4003.05 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	730 %	-	ASTM D412

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.