VECTOR® 2518LD

تولیدکننده	Dexco Polymers LP	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VECTOR 2518LD کوپلیمر بلوکی استایرن-بوتادین-استایرن (SBS) کوپلیمر تری بلاک (1)SBS. حاوی کمتر از 1% کوپلیمر دی بلاک. استایرن متوسط، ویسکوزیته بالا و کوپلیمر مدول بالا. پایداری حرارتی برجسته. شکل محصول یک خرده متخلخل با چگالی کم است که با تالک گردگیری شده است. کوپلیمرهای بلوکی استایرنی VECTOR تحت مقررات خاصی به عنوان اقلام یا به عنوان مواد تشکیل دهنده در اقلامی که برای تماس با مواد غذایی یا کاربردهای پزشکی در نظر گرفته شده اند، استفاده می شوند. لطفاً برای دریافت نامه گواهی دقیق یا اطلاعات بیشتر با نماینده Dexco Polymers خود تماس بگیرید. کوپلیمر بلوکی استایرن-بوتادین-استایرن VECTOR 2518LD از طریق فناوری پلیمریزاسیون آنیونی متوالی اختصاصی از Dexco Polymers LP، یک سرمایه گذاری Dow/ ExxonMobil تولید می شود. با آنتی اکسیدان TNPP (تریس(نونیل فنیل) فسفیت) فرموله شده است. دارای خواص الاستومر ترموپلاستیک عالی و استحکام فیزیکی برجسته است. برای استفاده به عنوان اصلاح کننده ضربه/چقرمگی در مخلوط ها با استایرنیک ها و به عنوان اصلاح کننده آسفالت برای کاهش حساسیت به دما طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پایداری حرارتی خوب استحکام بالا ویسکوزیته بالا	- - -	- -
کاربردها	تغییر آسفالت تغییر شکل پلاستیک	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.938 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.60 g/10 min	-	ASTM D1238
ویسکوزیته محلول	1200 mPa·s	1200.0 cP	ASTM D2196
محتوای خاکستر	5.0 %wt	-	ASTM D1416
محتوای استایرن	31.0 %wt	-	Internal Method
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای دی‌بلاک	%wt	-	Internal Method
مواد فرار	0.3 %wt	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.14 MPa	600.46 psi	ASTM D412
استحکام کششی	30.3 MPa	4394.65 psi	ASTM D412

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ازدیاد طول کششی	1000 %	-	ASTM D412

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.