VECTOR® 2518P

تولیدکننده	Dexco Polymers LP	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VECTOR 2518P کوپلیمر بلوکی استایرن-بوتادین-استایرن (SBS). کوپلیمر سه بلوکی (1)SBS. حاوی کمتر از 1% کوپلیمر دو بلوکی. استایرن متوسط، کوپلیمر با مدول بالا. پایداری حرارتی برجسته. به صورت پودر، گردگیری شده با تالک عرضه می شود. کوپلیمر بلوکی استایرن-بوتادین-استایرن VECTOR 2518P از طریق فناوری پلیمریزاسیون آنیونی متوالی اختصاصی از Dexco Polymers LP، یک سرمایه گذاری مشترک Dow/ExxonMobil تولید می شود. با آنتی اکسیدان TNPP (تریس(نونیل فنیل) فسفیت) فرموله شده است. دارای خواص الاستومر ترموپلاستیک عالی و استحکام فیزیکی برجسته است. برای استفاده به عنوان اصلاح کننده ضربه/سختی در ترکیب با استایرنیک ها، به عنوان اصلاح کننده آسفالت برای کاهش حساسیت دما و در ترکیبات بام طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	استحکام بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	تغییر آسفالت ترکیب تغییر شکل پلاستیک	- - -	- - -
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	ترکیب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.938 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.60 g/10 min	-	ASTM D1238
ویسکوزیته محلول	1200 mPa·s	1200.0 cP	ASTM D2196
محتوای خاکستر	5.0 %wt	-	ASTM D1416
محتوای استایرن	31.0 %wt	-	Internal Method
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای دی‌بلاک	%wt	-	Internal Method
مواد فرار	0.3 %wt	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.14 MPa	600.46 psi	ASTM D412
استحکام کششی	30.3 MPa	4394.65 psi	ASTM D412

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ازدیاد طول کششی	1000 %	-	ASTM D412

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.