VECTOR® 6241

تولیدکننده	Dexco Polymers LP	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VECTOR 6241 کوپلیمر بلوک استایرن-بوتادین-استایرن (SBS) SBS(1) کوپلیمر سه‌بلوک. حاوی <1% کوپلیمر دی‌بلوک است. کوپلیمر با استایرن بالا، ویسکوزیته پایین و مدول بالا. دارای ثبات حرارتی و قابلیت پردازش ذوب برجسته. به‌صورت گرانول متخلخل عرضه می‌شود که با تالک پوشش داده شده است. کوپلیمرهای بلوک استایرنی VECTOR تحت مقررات خاصی به‌عنوان مقالات یا به‌عنوان مواد اولیه در مقالاتی که برای تماس با غذا یا کاربردهای پزشکی در نظر گرفته شده‌اند، استفاده می‌شوند. لطفاً با نماینده Dexco Polymers خود برای دریافت نامه گواهی یا اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. کوپلیمر بلوک استایرن-بوتادین-استایرن VECTOR 6241 از طریق فناوری پلیمریزاسیون آنیونی متوالی اختصاصی از Dexco Polymers LP، یک سرمایه‌گذاری Dow/ ExxonMobil تولید شده است. این محصول با آنتی‌اکسیدان TNPP (تریس (غیرایلین‌فنیل) فسفیت) فرموله شده است. این محصول دارای مدول بالا و خواص خزش پایین است. این محصول کمترین الاستیسیته را در خانواده محصولات SBS دارد. این یک رزین ترموپلاستیک با عملکرد بالا و انعطاف‌پذیر است که برای استفاده به‌عنوان اصلاح‌کننده ضربه در استایرن‌ها و سازگارکننده در ترکیب‌های استایرنی/اولفینی طراحی شده است. این محصول دارای استحکام فیزیکی عالی و قابلیت پردازش ذوب برجسته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-

ویژگی‌ها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر خزش	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	استحکام بالا	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	متخلخل	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.958 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.3 g/10 min	-	ASTM D1238
ویسکوزیته محلول	850 mPa·s	850.0 cP	ASTM D2196
محتوای خاکستر	0.5 %wt	-	ASTM D1416
محتوای استایرن	43.0 %wt	-	Internal Method
سختی دورومتر	87	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای دی‌بلاک	%wt	-	Internal Method
مواد فرار	0.4 %wt	-	Internal Method

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تنش کششی	MPa 8.27	psi 1199.46	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 31.0	psi 4496.18	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 700	-	ASTM D412

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.