VECTOR® 4113A

تولیدکننده	Dexco Polymers LP	**دسته بندی**	SIS+SI
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VECTOR 4113A کوپلیمر بلوکی استایرن-ایزوپرن-استایرن/استایرن-ایزوپرن (SIS/SI) ترکیب کوپلیمر تری بلاک SIS / دی بلاک (1)(SIS/SI) SI. حاوی حدود 18% کوپلیمر دی بلاک SI. استایرن کم، ویسکوزیته کم، کوپلیمر مدول کم. پایداری حرارتی و فرآیندپذیری مذاب برجسته. به صورت پلت متراکم، گردگیری شده با تالک عرضه می شود. کوپلیمرهای بلوکی استایرنی VECTOR تحت مقررات خاصی به عنوان اقلام یا به عنوان مواد تشکیل دهنده در اقلامی که برای تماس با مواد غذایی یا کاربردهای پزشکی در نظر گرفته شده اند، استفاده می شوند. لطفاً برای دریافت نامه گواهی دقیق یا اطلاعات بیشتر با نماینده Dexco Polymers خود تماس بگیرید. VECTOR 4113A ترکیبی از کوپلیمرهای تری بلاک استایرن-ایزوپرن-استایرن خطی و خالص و کوپلیمرهای دی بلاک استایرن-ایزوپرن خالص است. اجزای منفرد از طریق فناوری پلیمریزاسیون آنیونی متوالی اختصاصی از Dexco Polymers LP، یک سرمایه گذاری Dow/ExxonMobil تولید می شوند. با آنتی اکسیدان TNPP (تریس(نونیل فنیل) فسفیت) فرموله نشده است. این یک ترکیب کوپلیمر بلوکی نرم SIS/SI است. به دلیل وجود حدود 18% دی بلاک SI، نرم تر از کوپلیمر تری بلاک خالص VECTOR 4111A است. برای استفاده در فرمولاسیون چسب ها و در کاربردهای صفحه فتوپلیمری مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ویسکوزیته پایین نرم	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.918 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238
ویسکوزیته محلول	1200 mPa·s	1200.0 cP	ASTM D2178
محتوای خاکستر	0.3 %wt	-	ASTM D1416
محتوای استایرن	15.0 %wt	-	Internal Method
سختی دورومتر	31	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای دی‌بلاک	18.0 %wt	-	Internal Method
مواد فرار	0.2 %wt	-	Internal Method

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	1.10 MPa	159.54 psi	ASTM D412
استحکام کششی	24.8 MPa	3596.94 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	1300 %	-	ASTM D412

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.