VECTOR® 4213

تولیدکننده	Dexco Polymers LP	**دسته بندی**	SIS+SI
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیبی از SIS تری بلاک و SI دی بلاک کوپلیمر با محتوای استایرن متوسط هدف‌گذاری شده در 25%. این ماده استحکام چسبندگی و مقاومت حرارتی بهبود یافته‌ای را فراهم می‌کند. این ویژگی‌ها گزینه‌های فرمولاسیون گسترده‌ای را برای تولیدکنندگان در فرمولاسیون چسب داغ با استحکام بالاتر و ویسکوزیته پایین‌تر که ویژگی‌های بسیار مطلوبی برای کاربردهای چسب یکبار مصرف هستند، ارائه می‌دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر بلوکی	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	سختی، بالا	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	پایداری حرارتی، خوب	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
	چسب	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1810	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	51	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.76 MPa	400.3 psi	ASTM D412
استحکام کششی	13.1 MPa	1900.0 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	1200 %	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.